

Capadur DecorLasur

Екологічно нешкідлива, водорозчинна поліуретанова лазурь для деревини для зовнішніх і внутрішніх робіт.



Опис продукту

Сфера застосування

Для кольорового оформлення і захисту дерев'яних елементів, що зберігають розміри, таких як вікна і двері, тих, що не зберігають розміри, таких як шпонкові обшивки, віконниці, ворота, каркасні споруди, дощаті обшивки, паркани, гонтові покрівлі, балконні перила, опалубки і т. д. для зовнішніх і внутрішніх робіт. Перед покриттям листових дерев'яних матеріалів, наприклад, щитових деталей з дерев'яних брусків, або клеєної фанери слід дотримуватися вказівок з пам'ятки BFS № 18, розділ 2.2.3 і далі.

При зовнішніх роботах Capadur DecorLasur можна використовувати у поєднанні з матеріалом Caparol-Fungizid. Таким чином забезпечується тимчасовий захист поверхні покриття від ураження грибком і водоростями. Забороняється використовувати Capadur DecorLasur разом з Caparol-Fungizid при внутрішніх роботах і для дитячих іграшок.

Властивості

- водорозчинна
- екологічна
- високоеластична
- висока паропроникність
- підходить для покриття дитячих іграшок згідно до DIN EN 71-3

В'язуче

Поліуретаново-акрилова дисперсія.

Упаковка/Розмір тари

Стандартні відтинки:

- 750 мл: сосна, дуб світлий, волоський горіх, горіхове дерево, палісандрове дерево, тик, червоне дерево, ебенове дерево, безбарвний
- 2,5 л: всі стандартні відтинки
- 5 л: білий, безбарвний
- 375 мл: безбарвний

Колірні відтинки

Стандартні відтинки:

Безбарвний, сосна, ебенове дерево, дуб світлий, червоне дерево, горіхове дерево, палісандрове дерево, тик, волоський горіх, білий.

Тонується машинним способом в системі ColorExpress (Capamix) в 89 спеціальних відтінків колекції 3D відповідний кольоровій карті, а також в тони інших колекцій.

Примітка:

Деякі колірні тони умовно підходять для зовнішнього застосування. Інформацію про це можна отримати на місцях тонування ColorExpress. Безбарвна лазурь Capadur DecorLasur застосовується тільки в якості ґрунтовки під кольорову лазурь або як фінішний шар на темну лазурь, так як інакше не можна гарантувати достатнього захисту від ультрафіолетових променів. На зовнішніх поверхнях, схильних до атмосферної корозії, не можна використовувати безбарвну лазурь.



Ступінь глянцю	Шовковисто-глянцевий. Ступінь блиску може змінюватися в залежності від поверхні деревини.
Зберігання	Гарантійний термін зберігання щільно закритих ємностей в оригінальній упаковці 12 місяців.
Технічна характеристика	■ Щільність: бл. 1,05 г/см ³

Застосування

Придатні основи	<p>Дерев'яні елементи, що зберігають розміри і не зберігають розміри. Основа повинна бути чистою, вільною від забруднень і розділяючих речовин, володіти здатністю до навантажень. Вологість деревини для дерев'яних елементів, що зберігають розміри, не повинна перевищувати 13%, а для дерев'яних елементів, що не зберігають - 15%.</p> <p>Необхідно дотримуватися основних принципів конструктивного захисту деревини. Вони є необхідною умовою тривалого захисту фарбованої деревини. На білій лазурі при несприятливих умовах можуть з'явитися помітні жовті плями в результаті взаємодії з компонентами деревини.</p>
Підготовка основи	<p>Нові дерев'яні поверхні: Гладкі дерев'яні поверхні відшліфувати у напрямку волокон, ретельно очистити, видалити виступаючі на поверхню речовини, наприклад, смоли і засмолки. У зовнішній області 1 раз заґрунтувати поверхню матеріалом Capacryl-Holzschutz-Grund.</p> <p>Старі дерев'яні поверхні: Посірілі, обвітрені дерев'яні поверхні зашліфувати до здорової, міцної деревини, ретельно очистити. У зовнішній області 1 раз заґрунтувати поверхню матеріалом Capacryl-Holzschutz-Grund.</p> <p>Дерев'яні поверхні з покриттям: Повністю видалити старі неміцні покриття до отримання дерев'яної поверхні. На зовнішніх поверхнях заґрунтувати поверхню матеріалом Capacryl-Holzschutz-Grund. Міцні старі покриття відшліфувати, очистити і перевірити на сумісність з матеріалом Capadur DecorLasur.</p> <p>Дерев'яні поверхні, уражені грибок та водоростями, зовні (профілактичний захист): Підготовка поверхні проводиться так само, як описано вище. До матеріалу Capadur DecorLasur додати 6 мас. % Caparol-Fungizid і ретельно перемішати. Необхідно дотримуватися вказівок Технічної інформації для Caparol-Fungizid. Дерев'яні поверхні, уражені грибок і водоростями на зовнішній поверхні: ретельно змити наліт грибка і водоростей. Обробити поверхню матеріалом Capatox. Виконати підготовку поверхні, як описано вище. До матеріалу Capadur DecorLasur додати 6 мас. % Caparol-Fungizid і ретельно перемішати. Необхідно дотримуватися вказівок Технічної інформації для матеріалів Capatox і Caparol-Fungizid.</p>
Підготовка матеріалу	Capadur DecorLasur перед застосуванням перемішати.
Метод нанесення	<p>Capadur DecorLasur можна наносити пензлем або методом розпилення.</p> <p>Для нанесення методом розпилення матеріал необхідно розвести водою. Увага! Capadur DecorLasur змішаний з Caparol-Fungizid не можна наносити методом розпилення.</p>

Вказівки щодо нанесення методом розпилення

	Робочий тиск/ тиск розпилення	Тиск форсунки	Розбавлення	Форсунка
Безповітряний метод нанесення (Airless)	160 – 180 бар			0,23 – 0,28 мм = 0,009 – 0,011 дюйми
Нанесення Airmix/Aircoat	60 – 90 бар	1 – 2,5 бар	макс. 5%	0,23 – 0,28 мм = 0,009 – 0,011 дюйми
Нанесення фарбувальним пристроєм Finescoat			10 - 25%	1,3 – 1,8 мм (3-4)
Ємність високого тиску/струменевий пістолет		2 – 4 бар	10 – 25%	1,5 мм

Структура покриття

	Зовнішні роботи ¹⁾	Внутрішні роботи
	Дерев'яні елементи, точно зберігають розміри, неточно зберігають розміри і не зберігають розміри	
Ґрунтувальне покриття	Capacryl Holzschutz-Grund	Capadur DecorLasur
Проміжне покриття	2 шля Capadur DecorLasur	Как правило, не требуется
Фінішне покриття	Capadur DecorLasur	Capadur DecorLasur

¹⁾ Для оптимального захисту від ультрафіолетового випромінювання необхідно нанести як мінімум 3 шари "кольорової" лазури.

Витрата

Нанесення пензлем на гладкі дерев'яні поверхні:
бл. 80-100 мл/м²

Нанесення пензлем на свіжі зрізані дерев'яні поверхні:
бл. 200-250 мл/м²

Умови застосування

Температура матеріалу, навколишнього повітря та поверхні:
Не менше 8 ° C

Період висихання

При температурі 20 ° C і відносній вологості повітря 65% поверхня підсихає приблизно за 20 - 30 хвилин, через 2 - 3 години на поверхні не залишається слідів від дотику, через 6 - 8 годин поверхню повністю висихає і готова до подальшої обробки.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)

- Зберігати в недоступному для дітей місці.
- При нанесенні методом розпилення не вдихати туман, що утворюється.
- Під час і після нанесення забезпечити хорошу вентиляцію.
- При потрапленні в очі або на шкіру негайно ретельно змити водою.
- Відразу після використання інструментів ретельно вимити їх водою і милом.
- Не допускати потраплення в каналізацію, водойми або в ґрунт.
- Більш детальна інформація: див. паспорт безпеки.

Утилізація

На повторну переробку здавати тільки очищені від залишків матеріалу ємності. Рідкі матеріали можна утилізувати, як фарби на водній основі, засохлі залишки матеріалу - як засохлі фарби або як побутове сміття.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС

Для категорії продуктів (категорія A/e): 130 г/л (2010). Даний продукт містить макс. 30 г/л ЛОС.

Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст

Інгредієнти згідно VdL-RL01:

Поліуретаново-поліакрилова смола, кольорові пігменти, вода, гліколь, ефірний спирт, добавки, консерванти

Центр обслуговування клієнтів

Телефон: +38 (044) 379 06 91

Факс: +38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua